

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK® R 63 ŚRODEK CZYSZCZĄCY ZABRUDZENIA CEMENTOWE

Opis: HMK® R 63 jest specjalnym środkiem czyszczącym zawierającym kwas do usuwania stwardniałych zabrudzeń budowlanych, cementowych i zaprawowych. HMK® R 63 zawiera mieszankę specjalnych kwasów jak również komponenty wzmacniające czyszczenie. Nadaje się dzięki temu do bardzo wielu zastosowań związanych z czyszczeniem.

Właściwości: HMK® R 63 rozpuszcza i usuwa resztki zaprawy, zabrudzenia cementowe, stwardniałe zabrudzenia powierzchniowe, warstwy wapienne, rdzy, glonów i mchów.

Obszary zastosowań: HMK® R 63 nadaje się do uniwersalnego czyszczenia powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego, po wyłożeniu fliz, do czyszczenia fasad z kamienia naturalnego i sztucznego, piaskowca, klinkieru itp., a więc wszędzie tam, gdzie trzeba usunąć brud, rdzę, wapno, resztki zaprawy i in.

Podłoże: HMK® R 63 może być zastosowany na prawie wszystkich podłożach odpornych na kwas jak np: ceramiczne flizy ścieme i podłogowe, flizy z kamienia rafinowanego niklowego, pokryć glinianych, ceglanych, klinkierowych, licowych i z betonu mytego itp. HMK® R 63 nadaje się świetnie do czyszczenia nie polerowanego lub wstępnie szlifowanego wapienia i marmuru. Do serizzio, rosa-sardo, granitu bayerwald i podobnych kamieni podatnych na rdzę polecamy środek do czyszczenia serizzio i in. kamieni HMK R 75, aby zapobiec ewentualnemu żółknięciu.

Stosowanie: Czyszczoną powierzchnię wcześniej dobrze namoczyć wodą, nanieść środek HMK® R 63 w stanie rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 do 1:10 w zależności od zabrudzenia i natychmiast rozetrzeć szczotką. Mocniej przylegające resztki zabrudzeń zdrapać szczotką. Po czyszczeniu zebrać brudną ciecz szmatą, gąbką lub odsysaczem do wody i spłukać dużą ilością czystej wody. W razie niewystarczającej skuteczności czyszczenia zabieg powtórzyć.

Uwaga: Przy nieznannej jakości fliz sprawdzić ich odporność na kwas: kilka nierozcieńczonych kropli nanieść na niewidoczną część powierzchni i po ok. 5 min zmyć. Jeżeli nie będzie zmian na powierzchni to można bez obaw stosować HMK® R 63. Aby uniknąć uszkodzeń fugi, należy ją obrabiać nie wcześniej niż 8-10 dni od położenia. Chronić chrom, emalię, eloksal i in. Środek HMK® R 63 lub jego opary mogą działać żrąco na znajdujące się w pomieszczeniu metale jak np.: szyny metalowe, klimatyzację, lampy, komputery, lustra i in. Rośliny których kontakt z HMK® R 63 jest nieunikniony należy dobrze podlać przed i po stosowaniu środka. Środek HMK® R 63 nie nadaje się do zaprawy fugowej na bazie sztucznej żywicy.

Wydajność: W zależności od zabrudzenia ok. 5-10 m²/litr

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach, niedostępny dla dzieci.

BHP: HMK® R 63 zawiera kwasy Podrażnia oczy i skórę. Zaleca się stosowanie gumowych rękawic i okularów. Po kontakcie z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć wodą. Dobrze wietrzyć pomieszczenia pracy lub założyć maskę z filtrem typu B lub E.

GGVS/GGVE: Klasa 8, Liczba % b

Oznakowanie wg przepisów dot czynników roboczych: Xi - żrący

Składniki: tensydy/skł. powierzchniowo czynne/, kwasy, regulatory, barwniki.
Nr-UBA 1402 0009