

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK® R 66 G ŚRODEK PRZECIWPOŚLIZGOWY -GRANIT-GNEJS-GLAZURY- BADANY WG NORMY DIN 51130

Podłoża są często wykładane kamieniem naturalnym, płytami lub flizami, które nie odpowiadają wymaganiom przepisów miejsc pracy ZH 1/51 związanych z ochroną przeciwpoślizgową.

Za pomocą **HMK® R 66 G ANTI-SLIP** który przeznaczony jest do chemicznego zwiększenia chropowatości tych podłóg można ten stan poprawić. **HMK® R 66 G** poprzez chemiczne reakcje tworzy mikroskopijne wgłębienia, które w mokrym stanie podłoża zmniejszają poślizg. Za pomocą **HMK® R 66 G** mogą zostać z reguły spełnione wymagania R 9 /zobacz świadectwa testów/. Kolor kamienia nie zmienia się lub tylko w niewielkim stopniu.

Obszary zastosowań: **HMK® R 66 G** Obróbka przeciwpoślizgowa gładkich powierzchni może być przeprowadzona na wszystkich rodzajach granitu i gnejsu /wymagana wstępna próba/.

Stosowanie: Przed zastosowaniem **HMK® R 66 G** obrabianą powierzchnię gruntownie wyczyścić za pomocą bezkwasowego środka do gruntowego czyszczenia HMK R 55. Odczekać do wyschnięcia powierzchni.

HMK® R 66 G nanosić na suchą powierzchnię obficie i równomiernie za pomocą gąbki. Nie dopuścić do tworzenia się piany. Czas do uzyskania skuteczności zależy jest odżądanego efektu i rodzaju podłoża /zobacz poniżej/. Następnie należy powierzchnię obrobioną dokładnie zmyć dużą ilością wody z neutralizującym dodatkiem bezkwasowego środka czyszczącego HMK R 55.

W celu poświadczenia efektu przeciwpoślizgowego polecamy zmierzyć go przed i po obróbce odpowiednim miernikiem i protokoły dać do potwierdzenia zleciodawcy. Dalsze sprawdzone przepisy pielęgnacyjne muszą być przez klienta bezwzględnie przestrzegane.

BHP: W czasie nanoszenia środka **HMK® R 66 G** stosować koniecznie odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne. W przypadku występowania ogrzewania podłogowego należy je wcześniej wyłączyć.

HMK® R 66 G działa tylko w stanie płynnym.

Gdyby środek za wcześnie wysedł, to powierzchnia musi zostać ponownie zmoczona **HMK® R 66 G**. Odpryski na skórę i odzież należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Odpryski do oka myć natychmiast dużą ilością wody przez minimum 10 minut i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia pracy dobrze wietrzyć.

ZALECANE WSKAŹNIKI

Materiał	Środek	Czyścić	Czas ef. 4-6 min	Czas ef. 6-10	Czas ef. 10-20	Czas ef. 20-30	Czas ef. ew. 2 x
Granit	R 66 G	X				X	X
Gnejs	R 66 G	X				X	X
Glasura	R 66 G	X	X	X		X	X

Czas ef. – czas do osiągnięcia skuteczności

HMK® R 66 dostępny jest jako G, K lub F do zastosowań:

HMK® R 66 G do granitów i gnejsu /brak lub nikiel przebarwienia/,
przy glazurach możliwe zmiany koloru i połysku

HMK® R 66 K do wapieni i marmuru /możliwe przebarwienia/

HMK® R 66 F do flizów, klinkieru i ceramiki /możliwe przebarwienia/

Wydajność: ok. 30-40 m²/litr

Dostępny w formie:

1-litrowe butle z tworzywa sztucz.

12 sztuk w sprawdzonym kartonie

5-litrowe kanistry

2 sztuki -w sprawdzonym kartonie

/wszystkie opakowania nadają się do recyklingu/